

TCL SOLAR

T Class Panel solar

Producto: HSM-ND66-GR

605-625 W | Hasta un 23,1% de eficiencia



Ideal para aplicaciones comerciales



Encapsulado vidrio-vidrio



Generación de energía bifacial

Alto rendimiento energético

- Producción de energía constante en todas las condiciones meteorológicas
- Generación de energía bifacial

Diseño elegante

- Estética de panel elegante
- Marco de alta durabilidad y cristal termoendurecido

Funcionamiento fiable

- Exrecto control de la cadena de suministro
- Fácil de instalar
- Respaldado por una empresa financierable

Cobertura Completa de la Garantía

Cobertura de producto y de potencia	25-30 años
Salida mínima garantizada año 1	99,0%
Degradación máxima anual	0,40%

TCL SOLAR

Más información sobre los paneles TCL Solar
www.sunpowerglobal.com



T CLASS POTENCIA: 605-625 W | EFICIENCIA: Hasta un 23,1%

Datos Eléctricos, Características STC Frontales¹

	HSM-ND66-GR625	HSM-ND66-GR620	HSM-ND66-GR615	HSM-ND66-GR610	HSM-ND66-GR605
Potencia nominal (P _{nom}) ²	625 W	620 W	615 W	610 W	605 W
Tolerancia de Potencia	3/0%	3/0%	3/0%	3/0%	3/0%
Eficiencia de los paneles	23,1%	23,0%	22,8%	22,6%	22,4%
Tensión nominal (V _{mpp})	41,18 V	40,98 V	40,79 V	40,59 V	40,39 V
Intensidad nominal (I _{mpp})	15,18 A	15,13 A	15,08 A	15,03 A	14,98 A
Tensión de circuito abierto (V _{oc}) ²	49,6 V	48,94 V	48,72 V	48,50 V	48,28 V
Intensidad de cortocircuito (I _{sc}) ²	16,10 A	16,05 A	16,00 A	15,95 A	15,90 A

Datos BNPI³

Potencia nominal (P _{nom}) ²	690 W	685 W	679 W	674 W	668 W
Tensión de circuito abierto (V _{oc}) ²	49,30 V	49,11 V	48,86 V	48,66 V	48,43 V
Intensidad de cortocircuito (I _{sc}) ²	17,77 A	17,73 A	17,66 A	17,61 A	17,55 A

Ganancia Bifacial⁴

P _{max} con 5% de ganancia bifacial	656W	651 W	646 W	641 W	635 W
I _{sc} con 5% de ganancia bifacial	16,91 A	16,85 A	16,80 A	16,75 A	16,70 A
P _{max} con 10% de ganancia bifacial	688 W	682 W	677 W	671 W	666 W
I _{sc} con 10% de ganancia bifacial	17,71 A	17,66 A	17,60 A	17,55 A	17,49 A

Datos eléctricos

Bifacialidad (φP _{max} /φI _{sc})	80% +/-5%
Bifacialidad (φV _{oc})	98% +/-2%
Máx. tensión del sistema	1500 V IEC
Prueba de temperatura	-40°C a +85°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +70°C (IEC TS 63126)
Fusible de serie máxima	30 A
Coef. potencia-temperatura	-0,28% / °C
Coef. tensión-temperatura	-0,24% / °C
Coef. intensidad-temperatura	0,045% / °C

Configuración del embalaje

Número de módulos por palé	36
Número de palés por contenedor 40ft HQ	26
Número de módulos por contenedor	936

Pruebas y certificaciones

Pruebas estándar	IEC 61215, IEC 61730
Calificación antiincendios	Clase A (IEC 61730-2 / UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Certificados de gestión de calidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Conformidad con EHS	ISO 45001:2018, plan de reciclaje



1 Medido en condiciones de prueba estándar (STC): irradiancia de 1000 W/m², AM 1,5 y temperatura de células de 25° C). Estándar de calibración de NREL: intensidad según SOMS, tensión según LACCS FF.

2 Tolerancia de medición del +/-3%.

3 Medido en condiciones de prueba BNPI: (irradiancia frontal 1000 W/m², trasera, AM 1.5, 25° C).


4 La ganancia adicional de la parte posterior del panel en comparación con la potencia de la parte frontal del panel en las condiciones de prueba estándar. Depende del montaje (estructura, altura, ángulo de inclinación, etc.) y el albedo de la superficie subyacente.

5 Probado y certificado según la norma IEC 61215. Consulte la Guía de seguridad e instalación para obtener más información.

Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.
©2025 TCL SunPower Global. Todos los derechos reservados.

Datos mecánicos

Células solares	N-Type TOPCon
Vidrio	2,0 mm + 2,0 mm, vidrio reforzado con calor de alta transmisión, revestimiento AR en el vidrio frontal
Caja de conexión	IP-68, 3 diodos de bypass
Conectores	Stäubli MC4-EVO2
Peso	32,6 kg
Máx. Carga ⁵	Viento: 2400 Pa, 245 kg/m ² en cara frontal y posterior Nieve: 5400 Pa, 550 kg/m ² en cara frontal
Resistencia a impactos	Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s
Bastidor	Aleación de aluminio anodizado negro



Lea las instrucciones de seguridad e instalación. Visite www.sunpowerglobal.com/PVInstallGuide. La versión en papel se puede solicitar a través de techsupport.ES@sunpowerglobal.com.

TCL SOLAR

554358 REV A / A4_ES
Fecha de publicación: Mayo 2025